



CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT DATENBLATT

	PRÜFTEMP. IN °C	BIOFUSION	DURAPRO ABS	DURAPRO ASA	DURAPRO ASA CF	DURAPRO ASA GF	DURAPRO PA12	DURAPRO PA12 CF	DURAPRO PC/PBT	DURAPRO PC/PBT CF	FLEX SEMISOFT	FLEX MEDIUM	FLEX MEDIUM ESD	FLEX MEDIUM MATT	FLEX HARD	FLEX HARD CF	WOOD	PEARL	FLAX	GREENTEC	GREENTEC PRO	GREENTEC PRO CF	PCTG	PETG	XPETG CF	XPETG MATT	XPETG REC	XPETG ESD	PLA BASIC	PLA NX2 MATT		
Ammoniumnitrat (Düngemittel)	Aceton 20	☉	☉	☉	☉	☉	●	●	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉		
	MEK, Methyllethylketon 20	-	-	-	-	-	●	●	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	-	-	-	-	-	-	☉	-	-	-	-	-	-	-		
	Ammoniak. 10% Wasser 20	-	-	-	-	-	●	●	●	●	☉	☉	●	☉	☉	☉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ASTM-ÖL-NR. 1 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ASTM-ÖL-NR. 2 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ASTM-ÖL-NR. 3 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Normalbernzin 20	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	☉	-	-	-	-	-	-	-		
	Superbenzin 20	-	-	-	-	-	●	●	☉	☉	☉	☉	●	☉	☉	☉	-	-	-	-	-	-	☉	-	-	-	-	-	-	-		
	Bitumen / Asphalt 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Bremsflüssigkeit 80	-	-	-	-	-	-	-	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Cyclohexan 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	☉	☉	●	☉	☉	☉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Mineralöl 20	●	☉	☉	☉	☉	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●		
	Dimethylformamid 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Ethylacetat 20	-	-	-	-	-	-	-	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Ethylalkohol (10%) 20	●	☉	☉	☉	☉	-	-	●	●	●	●	☉	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Ethylalkohol (95%) 20	-	-	-	-	-	-	-	●	●	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉		
	Frigen R 11 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	☉	☉	●	☉	☉	☉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diethylenglycol 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Isopropylalkohol 20	-	-	-	-	-	●	●	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Kalkreiniger 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	☉	☉	●	☉	☉	☉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Methanol 20	-	-	-	-	-	●	●	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Methylenchlorid 20	-	-	-	-	-	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Trichlorethan 20	-	-	-	-	-	-	-	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Chloroform 20	☉	-	-	-	-	☉	☉	-	-	-	-	-	-	-	-	☉	☉	☉	☉	☉	☉	-	-	-	-	-	-	☉	☉		
	1,2 Dichlorethan 20	☉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	☉	☉	☉	☉	☉	☉	-	-	-	-	-	-	-	☉	☉	
	Motoröl 80	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Natriumchlorid, wässrig 10%ig 20	-	☉	☉	☉	☉	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Phosphorsäure, wässrig 10%ig 20	-	☉	☉	☉	☉	●	●	-	-	☉	☉	☉	☉	☉	☉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kaliumseifenfett 80	-	☉	☉	☉	☉	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	
	Lithiumseifenfett 80	-	☉	☉	☉	☉	-	-	●	●	☉	☉	●	☉	☉	☉	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	
	Natriumseifenfett 80	-	☉	☉	☉	☉	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	
	Salzsäure (1.5%) 20	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	●	●	-	-	☉	-	-	-	☉	☉	☉	☉	☉	☉	-	-	-	-	-	-	☉	☉		
Salzsäure (10%) 20	-	-	-	-	-	☉	☉	●	●	☉	☉	☉	☉	☉	☉	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-		
Schwefelsäure (2,5%) 20	☉	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	☉	-	-	-	☉	☉	☉	☉	☉	☉	-	-	-	-	-	-	☉	☉			
Schwefelsäure (10%) 20	-	-	-	-	-	☉	☉	●	●	☉	☉	☉	☉	☉	☉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tetrahydrofuran (THF) 20	☉	-	-	-	-	●	●	-	-	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	-	-	-	-	-	-	☉	☉			
Wasser destilliert 20	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Wasser destilliert 50	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Wasser destilliert 80	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	☉	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Essigsäure (2.5%) 20	●	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	☉	-	-	-	-	-	●	●		
Glycerin 20	●	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●		
Natronlauge (10%) 20	☉	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	-	-	-	-	-	☉	☉		
Salpetersäure (3.5%) 20	☉	-	-	-	-	☉	☉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	-	-	-	-	-	☉	☉		
●																																
BESTÄNDIG																																
●																																
BEDINGT BESTÄNDIG																																
☉																																
UNBESTÄNDIG																																
☉																																
SEHR UNBESTÄNDIG																																
○																																
LÖSLICH																																
-																																
KEINE ANGABE																																



CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT DATENBLATT

WEITERE INFORMATIONEN

Die gemachten Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden. Für Anwendung, Verwendung, Verarbeitung oder sonstigen Gebrauch dieser Informationen oder Produkte sowie für die sich daraus ergebenden Folgen übernimmt Extrudr keine Haftung. Der Käufer übernimmt die volle Verantwortung für Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte und Gebrauch der Informationen sowie für alle Folgen daraus. Extrudr übernimmt keine Haftung für irgendwelche Verletzungen von im Besitz oder unter Verwaltung Dritter befindlichen Patent-, Urheber- oder sonstigen Rechten durch Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte und Gebrauch der Informationen durch den Käufer.